NO GOO NO LIFE

スペシャリティー・ケミカルズ企業の 道を歩む「独自技術の互応」

私たち互応化学は、スペシャリティ・ケミカルズの開発・供給および 応用を通じて、産業社会や市民生活のさらなる発展に貢献してきまし た。とりわけ、新技術・新製品・新システムの開発に注力し、新たな る機能開発に向けてたゆまぬ努力を続けています。

私たち互応化学はこれからも、市場ニーズを先取りし、そのニーズを満たす要件を高分子化学をベースとしたケミカル・テクノロジーに置き換え、新たな付加価値を追及していきたいと考えています。そして、「独自技術で社会に貢献する」ことをコンセプトに据え、常に「ユーザー志向」のスタンスのもとに、あらゆる知の体系と豊かな創造性を有機的に結合させた、付加価値の高い機能開発を通じて、人と産業社会と地球の未来に向けて、積極的に働きかけていきます。

(4) 互応化学工業株式会社

本社 …… 〒611-0043

京都府宇治市伊勢田町井尻 58 番地

TEL: 0774-46-7777 FAX: 0774-43-3552

営業所 …… 北陸営業所 (福井工場内)

工場・・・・・・・・・・・・・・・・本社工場(京都府宇治市伊勢田町) 福井工場(福井県坂井市三国町)

滋賀工場(滋賀県蒲生郡日野町)



互応化学工業株式会社 GOO CHEMICAL CO., LTD.


BINDER

焼成用アクリルバインダー



セラミックシート 成形用バインダー

Binder Polymers for Ceramic Sheet Molding



開発品 Trial Product

- KFS-254

強度の高いグリーンシートが得られるアクリル系バインダー Acrylic binder for molding ceramic green sheets.

製品詳細 / Product details

24221,427		
製品名 Product Name	KFS-254	
ガラス転移温度 Glass Transition Temperature	58°C	
蒸発残分 Nonvolatile Content	30%	
溶媒 Solvent	1- ブタノール / 1-Butanol	
粘度 Viscosity	34 Pa∙s	
樹脂酸価 Resin Acid Value	100 mgKOH/g	




AND AND SECURITY.			
冷削布朳性	/ Solubility	ror	solvent


溶剤 Solvent	希釈性 Solubility
トルエン Toluene	S
酢酸エチル Ethyl Acetate	S
MEK Methyl Ethyl Ketone	S
エタノール Ethanol	S
イソプロピルアルコール Isopropyl Alcohol	S

樹脂固形分 5% となるように希釈 S:溶解 D:難溶 I:不溶


Diluted and dissolved by each solvent to 5% as solid S: Soluble D: Difficult to Dissolve I: Insoluble

|熱分解性 |Thermal decomposability





グリーンシートの機械特性(S-S 曲線) Mechanical properties of green sheets (S-S curve)



評価用グリーンシート処方 / Component of Green Sheets for Evaluation

- KFS-254

- PVB

KFS-254
チタン酸バリウム ¹⁾ · · · · · · · 5g Barium Titanate
プロピレングリコールモノメチルエーテル …11g Propylene Glycol Monomethy Ether
ポリマー系分散剤 ²⁾ ················· 0.15g Polymer Dispersant
バインダー樹脂・・・・・・・1.5g Binder
ポリエチレングリコール 400 · · · · · · · · · 0.4g Polyethylene Glycol

PVB	
チタン酸パリウム¹)・・・・・・5g Barium Titanate	5
プロピレングリコールモノメチルエーテル … 11g Propylene Glycol Monomethy Ether	5
ポリマー系分散剤 ²⁾ ·················· 0.15g Polymer Dispersant	5
バインダー樹脂・・・・・・・1.5g Binder	5
アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)・・・・0.4g Bis(2-ethylhexyl) Adipate	,
4) DT 04 (IB/LWTW/III)	_

1) BT-01 (堺化学工業㈱) 2) DISPERBYK-102 (ビックケミー・ジャパン㈱)

KFA-371

強度の高いグリーンシートが得られるアクリル系バインダー Acrylic binder for molding rigid ceramic green sheets.


KFA-440


柔軟性の高いグリーンシートが得られるアクリル系バインダー Acrylic binder for molding flexible ceramic green sheets.

KFA-746B10


ポリビニルブチラールとアクリルポリマーのハイブリッド型バインダー Complex binder of acrylic polymer and polyvinyl butyral.

熱分解性 Thermal decomposability





フィルムの機械特性(S-S 曲線) Mechanical properties of polymer films (S-S curve)



製品名 Product Name	KFA-371	KFA-440	KFA-746B10
ガラス転移温度 Glass Transition Temperature	30° C	7° C	65° C
蒸発残分 Nonvolatile Content	50%	50%	26.5%
溶媒 Solvent	トルエン / Toluene		
製品粘度 Viscosity	35,000 mPa∙s	35,000 mPa∙s	30,000 mPa∙s

2) マリアリム SC-0708A (日油㈱)

反応性シート 成形用バインダー

Reactive Binder Polymers for Ceramic Sheet Molding

開発品 Trial Product

- KFS-253

成形前に架橋剤を添加することで、強靭なグリーンシートを形成します Forms rigid green sheets by addition of a cross-linking agent before molding forms.


添加する架橋剤の種類により、グリーンシート特性を調整することができます Adjustable the properties of green sheets by type of cross-linking agents.


脱バインダー特性が良好です

Good thermal decomposition property.




グリーンシートの機械特性(S-S 曲線) Mechanical properties of green sheet (S-S curve)





蒸発残分 Nonvolatile Content	30%
溶媒 Solvent	プロピレングリコールモノメチルエーテル / Propylene glycol monomethyl ether
ガラス転移温度 Glass Transition Temperature	57°C
製品粘度 Viscosity	約 600 mPa·s Approx. 600 mPa·s



電極 ペースト用バインダー

Binder Polymers for Electrode Paste

-- KFA-2000

低温焼成性に優れたアクリル系バインダー Acrylic binder having excellent thermal decomposition property at low temperature.


KFA-800E2(PPH)


エチルセルロースとアクリルポリマーのハイブリッド型バインダー、ハードタイプ Complex of acrylic polymer and ethyl cellulose designed as a binder for electrode paste, hard type.

KFA-935E2(PPH)

エチルセルロースとアクリルポリマーのハイブリッド型バインダー、柔軟タイプ Complex of acrylic polymer and ethyl cellulose designed as a binder for electrode paste, flexible type.

| 熱分解性 | Thermal decomposability





製品名 Product Name	KFA-2000	KFA-800E2(PPH)	KFA-935E2(PPH)
ガラス転移温度 Glass Transition Temperature	50° C	56° C	20° C
蒸発残分 Nonvolatile Content	33.5%	42.5%	30%
溶媒 Solvent	ジヒドロターピネオール / Dihydroterpineol	フェニルプロピレングリコール / Phenyl Propylene Glycol	
製品粘度 Viscosity	100,000 mPa·s	20,000 mPa∙s	20,000 mPa∙s



水系 成形用バインダー

Water-Based Binder Polymers for Ceramic Molding




- KFE-124

低温焼成性に優れたエマルションタイプの水系アクリルバインダー Acrylic emulsion having excellent thermal decomposition property at low temperature.

セラミックスの成形や造粒、グリーンシートの硬さの調節ができます Able to mold or granule ceramics and adjust hardness of ceramic green sheets.

|熱分解性 |Thermal decomposability



ガラス転移温度 Glass Transition Temperature	5° C
蒸発残分 Nonvolatile Content	25%
рН	4~6
イオン性 Ionic	ノニオン性 / Non-Ionic


- KFE-200


水溶液タイプの水系アクリルバインダー Aqueous solution of an acrylic binder.

リサイクル可能な水系グリーンシートの成形が可能です

Recyclable water-based green sheets can be molded.

熱分解性 Thermal Decomposability





ガラス転移温度 Glass Transition Temperature	5° C
蒸発残分 Nonvolatile Content	25%
粘度 Viscosity	1,000 mPa∙s
рН	7~9
イオン性 lonic	アニオン性 / Anionic



水へ再分散 Re-Dispersed into Wat



スラリー Slurry


開発品 Trial Product

- KFS-260


熱分解性に優れたエマルションタイプの水系アクリルバインダー Acrylic emulsion having excellent thermal decomposition property.

セラミックスの成形や造粒ができます Able to mold or granule ceramics.

|熱分解性 | Thermal decomposability



吸湿性 Hygroscopicity



ガラス転移温度 Glass Transition Temperature	-2.5°C
蒸発残分 Nonvolatile Content	40%
рН	7~9
イオン性 lonic	アニオン性 / Anionic

60 120 180 ---- PVA Film

Time(min) PVA Green Sheet

| 顆粒画像 | Granules SEM image



KFS-260 Film